

gung Nr. 72409 D

Nr. 1



Germanischer Lloyd

Ergebnisse der Werkstoffprüfungen nach den Vorschriften des Germanischen Lloyd.

Werkstoffes und seine Herstellung S.-M.-Stahl, geschmiedet

tigt von Westfalenhütte Dortmund A.G., Dortmund

nt für /Howaldtswerke A.G., Kiel /Best.L 114 726 v.30.12.1950

pelt mit  Außerdem trägt jedes Stück, dem Proben entstammen, den Stempel 

sbezeichnung des Werkes: V 6287

Die im Vordruck n.
Angaben waren nicht

Auftrags- Bezeich- nung des Bestellers	Schmel- zungs- nummer	Beschreibung des Gegenstandes (Anzahl, Abmessungen, Verwendung)		Fa- ser- rich- tung l-längs q-querr	Querschnitts- Abmessungen des Probestabes			Meß- länge in mm	Streck- grenze in kg/mm ²	Zugfestigkeit		Bruch- deh- nung v H	Kon- trak- tion v H	Kerb- zähig- keit mkg/cm ²	Be
					Breite mm	Dicke mm	Quer- schnitt mm ²			gesamte kg	kg/mm ²				
					Vorschrift:				mind. 23	42-50		25			
-	50917	1 Rundstab	250 mm	1	20,0	Ø	314	100	26,4	15600	49,7	30			
-	"	1 "	"	1	20,0	Ø	314	"	26,7	15700	50,0				
-	"	1 "	"	1	20,0	Ø	314	"	26,1	15600	49,7				
-	"	1 "	"	1	20,0	Ø	314	"	26,1	14700	46,8	30			

em entsprachen die Ergebnisse folgender Versuche den gestellten Bedingungen: Biegeversuche
ifung erfolgte am: 24.30/4.1951

Hamburg, den 10.Mai 1951

Gewicht des geprüften Werkstoffes ca. 6240 kg

Düsseldorf, den 8.Mai 1951

Germanischer Lloyd



© 2018
Leiter der Abteilung
für Rheinland-Westfalen
Lloyd's Register
Foundation