A.N.B.A.	ANALISIS QUIMICO DE ALEACIONES	

MATERIAL	Acero (chapa de 25 mm.)	FECHA	13 / 3 / 68
PROCEDENCIA	B.T. "SAN JOSE" (YPF)	DESTINO	B.T. "SAN JOSE" (YPF)
SOL. PED. DE ANALISIS Nº	51/68.- Obra A-68-30056.-		

CARBONO TOTAL	0,36 %
SILICIO	
MANGANESO	0,67 %
AZUFRE	0,02 %
FOSFORO	0,03 %
COBRE	
NIQUEL	
CROMO	
VANADIO	
TUNGSTENO	
MOLIBDENO	
COBALTO	
ESTAÑO	
ANTIMONIO	
PLOMO	
TITANIO	
ALUMINIO	
ZINC	

OBSERVACIONES: Corresponde a un S A E 1040.-

Ing. Naval y Mec. FRANCISCO CASTAGNARO
JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (MANT.)
COMITE EJECUTIVO DE NAVEGACION

FIRMA

ACLARACION DE FIRMA

Imp 82

© 2021 Lloyd's Register Foundation
013278-013283-0068