

RESULTATE

der am September 1935 in Witkowitz vorgenommenen Zerreissversuche mit Probestäben, entnommen den Stahlgussstücken für Escher Wyss, Maschfbr. Akt. Ges., Zürich, bestellt unter Norm. No. 15643 St und Fest. No. 215017 S. B. No. 626/21.

Datum	Bezeichnung des Stabes	Material	Nummer der Charge	Verwendung	Der Probestab wurde entnommen	Kleinste Maße des Probestabes						Belastung an der Streckgrenze	Festigkeit an der Streckgrenze	Größe erreichte Belastung	Festigkeit an der Bruchgrenze	Kontraktion	Längendeckung	Anmerkung
						vor dem Versuche			nach dem Versuche									
						Dicke	Breite	Querschnitt	Dicke	Breite	Querschnitt							
						mm	mm	mm ²	mm	mm	mm ²	kg	kg/mm ²	kg	kg/mm ²	%	%	Kerbzähigkeit
		Unleg. S.M. 6414	1	Gehäuse-Unterteil														mkg
		Elektro	"	" - - Oberteil														
		Stahl-	1	" - - Oberteil														
		Guss	1	" - - Unterteil														
402		"	1	" - - Oberteil		2040	314.2	100	14.4	162.9	130.0	9200	15000	47.7	48.2	30.0	8.6	
		"	1	Lagerkörper														
		"	1	Lagerbügel														
		"	1	Ventilgehäuse														

Für das Eisenwerk Witkowitz:



Für



© 2018

Lloyd's Register
Foundation