

Pumpshaft

RESULTATE

der am **3 u 1 1** 1935 in Witkowitz vorgenommenen Zerreißversuche mit Probestäben, entnommen dem Schmiedestück für Bucher Wyss, Maschfbk. Akt. Ges. Zürich, bestellt unter Komm.No. 15656/St und Best.No. 215017 B B No. 641/21 vom 20.6.1935.

Material	Bezeichnung des Stabes	Nummer der Charge	Verwendung	Der Probestab wurde entnommen	Kleinste Maße des Probestabes								Belastung an der Streckgrenze	Festigkeit an der Bruchgrenze	Größe erreichte Belastung	Festigkeit an der Bruchgrenze Z	Kontraktion C=100	Längendeckung L=100	Anmerkung
					vor dem Versuche				nach dem Versuche										
					Dicke	Breite	Quer-schnitt	Marken-Ent-fernung	Dicke	Breite	Quer-schnitt	Marken-Ent-fernung							
					Durchmesser														
mm	mm ²	mm	mm	mm ²	mm	mm ²	mm	mm	kg	kg	kg	%	%	kg					
11-2% Nickel 100chrom Molybdän Stahl	6090/10	1 Welle			10.0	78.5	50	6.55	55.7	61.0	4960	63.1	6310	80.4	57.0	22.0	9.9		

Für das Eisenwerk



Handwritten signature: H. Brunnich

Für:



© 2018
Lloyd's Register
Foundation