

Oggetto	Dimensioni alle prove			Prova di elasticità in Kg. per cm ²	Carico di rottura		Allungamento %	Contrazione %	Angolo flessione	Note
	Perimetro esterno o diametro	Sezione	lunghezza x il perimetro		Totale	p. cm ²				
te 460/500 x 5000 lung.	35,0 x 20,6	720	200	30,4	34100	47,3	27,0	45,0	180	I recipienti furono provati alla pressione di 120 at.
" " "	34,8 x 19,8	689	"	33,0	33900	49,3	28,5	46,6	"	
" " "	34,8 x 21,1	735	"	31,1	35000	47,6	28,5	50,6	"	
" " "	35,0 x 20,1	704	"	28,7	33000	46,9	26,5	51,8	"	

T. J. Società Anonima



© 2020

Lloyd's Register
Foundation

003599-003604-0071

Shippi