

Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft in Witkowitz.

M/S Thotaa

X. Teil.

Guthrieburg report N° 8259

Wir bescheinigen hierdurch, dass das unten angeführte Material aus Siemens-Martin-Stahl gewalzt und dasjenige ist, welches in Gegenwart des Inspektors in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Lloyd's Register befriedigend erprobt worden ist.

Vitkovické horní a hutní těžišstvo
ocelárna a válcovna

Válcovna plechu.

Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft
Stahl- und Walzwerksanlage

Blechwalzwerk

Komm. No. 1163/W

Aktiebolaget Götaverken, Göteborg

Bestelldatum 13./V. 1930.

Für Schiff - No. M/S 452 Bestell No. 3792.

Für Kessel - No. 1793.

Material of steeling in service.

Schiffskesselbleche

nach den Bedingungen und mit Test des British Lloyd's Register
mit 44 - 50 kg Festigkeit und 20 % Dehnung.

Stück	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Walzst.	Charge No.
1	5930	2430	25.5	2940	7392	6762
1	5770	2430	25	2804	7394	"
1	2430	420	25.5	208	6750	5619
1	2045	410	"	171	"	"
1	2270	410	25	186	6424	6706
1	2205	420	"	185	"	"
1	900	430	19	59	6484	"

Zusammen : 7 Stück Bleche im Gewichte von 6553 kg

Witkowitz, den 11. August 1930.

31 AUG. 1930

This material has been tested
to the requirements of Lloyd's
Register for boiler quality,
with satisfactory results.

Tensile: Elongation: Bends:

44-50%

20%

Good



Lloyd's Register
Foundation

004055-004061-0224