

Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft in Witkowitz.

IX. Teil.

M/S Thotaa

Guthenberg report 8259

Wir bescheinigen hierdurch, dass das unten angeführte Material aus Siemens-Martin-Stahl gewalzt und dasjenige ist, welches in Gegenwart des Inspektors in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Lloyd's Register befriedigend erprobt worden ist.

Vitkovické horní a hutní těžišstvo
ocelárna a válcovna
Válcovna plechu.

Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft
Stahl- und Walzwerksanlage
Blechwerkstatt

K o m m . N o . 1 1 6 3 / W

Aktiebolaget Götaverken, Göteborg
Bestelldatum 13./V. 1930.
Für Schiff - No. M/S 452 Bestell No. 3792.
Für Kessel - No. 1792.

Material of starting an new
Schiffskesselbleche

nach den Bedingungen und mit Test des British Lloyd's Register
mit 44 - 50 kg Festigkeit und 20 % Dehnung.

Stück	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Walzst.	Charge No.
1	5930	2430	25.5	2940	4804	5536
1	5770	2430	25	2804	7396	6762
1	2430	420	25.5	208	6750	5619
1	2045	410	"	171	"	"
1	2270	410	25	186	6494	6706
1	2205	420	"	185	"	"
1	900	430	19	59	6484	"

Zusammen : 7 Stück B l e c h e im Gewichte von 6 5 5 3 kg

Witkowitz, den 11. August 1930.

This material has been tested
to the requirements of Lloyd's
Register for boiler quality,
with satisfactory results.
Tensile: Elongation: Bends:

44-50% 20% Good



Lloyd's Register
Foundation

004055-004061-0225