BOILER, Motherwell.
Telephone,

JOHN MARSHALL & CO., (Motherwell) LTD.

nframe G. Sedow

S. S. "GEORGY SEDOV"

CERTIFICATE OF TEST (TENSILE) FOR FORGED STEEL STERNFRAME.

ANTWERPEN
MUNICIPAL TESTHOUSE)
er Havenwerken
590

Proces-verbaal van Trekproef op Metaal

Afschrift

Aanduidingen aangaande de proefstaven: Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Company Hansadok - Alhier.

Merken van de proefstaven	Proefstaven genomen uit:	Afmetingen van de proefstaven vóór de proef: Diameter of breedte mm	Dikte mm	Doorsnede mm²	Vloeigrens Totaal	per mm²	Breukbelasting Totaal	per mm²	Rek (breuk) Totaal op: 50 mm.	per %	Afmetingen der proefstaven na de proef: Diameter of breedte mm	Dikte mm	Doorsnede mm²	Insnoering Ω-Ω¹ / Ω (1)	AANMERKINGEN
–	Staal	14.–		153,94	4250	27,6	7500	KGS. 48,7	14,5	ELONGATION 29.– %	–	–	–	–	–

The above tensile test on sample of forged steel taken from Forged Sternframe supplied by the Russian Authorities for the S.S. "GEORGY SEDOV" was made in my presence

J.H. Javor.
Surveyor to Lloyd's Register of Shipping
ANTWERP.

The bend test was found to be satisfactory.

J.H. Javor.
Surveyor to Lloyd's Register of Shipping

Antwerpen, den 9 November 1949.
De Ingenieur ~~der Havenwerken~~,
(g.) F. Van Berckelaer

Gezien den 9 November 1949.
De Hoofdingenieur -
Bestuurder ~~der Havenwerken~~,
(g.) L. De Kesel

rsnede van de staaf vóór de proef
rsnede van de staaf bij de breuk

© 2021 Lloyd's Register Foundation

008711 - 008719 - 0095

GLASGOW

44, 2MB. F.D. [illegible]