

A. N
Augsburg

Auftrag an mechanische Prüfanstalt B 14

Abt. E3 Auftrag Nr. 430 721 lfd. Nr. 1226

Beifolgend: 6 Probestäbe zu Zerreißproben u. Biegeproben

Bestell-Nr.	Auszug aus Lieferant Blatt Nr. VDI Nr. vom	Werkstoff	Streckgrenze kg/mm²	Bruchgrenze kg/mm²	Dehnung %	Bemerkungen
C	942/3 VD 371 658	G 35	228	50-60	22	Abnahme
G	" " vom 29.5.52	6 Freisetzungen				durch
C	" " "	G 64 42				Lloyds
F	" " "	Zeichn: 150 268				Register
D	" 12 "	Hebe: 608				Test Nr.
D	" 11 "	Teil: 1/35/36				2174
						Gewicht: 64 kg
						pro Stück

Augsburg, den 19. Unterschrift:


Ergebnisse der Zerreißproben

Stabquerschnitt		Streckgrenze Belastung		Bruchgrenze Belastung		Dehnung Meßlänge			Einschnürung		
Abmessung mm	Flächeninhalt mm²	Gesamt kg	kg/mm²	Gesamt kg	kg/mm²	vorher mm	nachher mm	%	Abmessung mm	Flächeninhalt mm²	%
14.8	154	5160	33.5	8140	52.9	50	66.7	33.4	9.6	72.4	53.0
"	"	6000	39.0	9240	60.0	70	89.8	28.3	d=5		
"	"					50	65.5	31.0	9.6	72.4	53.0
"	"	4980	32.4	8260	53.7	70	88.7	26.7			
"	"					50	66.1	32.2	9.5	71.0	54.0
"	"	5650	36.7	8720	56.7	70	90.2	28.9			
"	"					50	66.1	32.2	9.6	72.4	53.0
"	"	5250	34.1	8200	53.3	70	89.1	27.3			
"	"					50	66.4	32.8	9.4	69.4	55.0
"	"	5140	33.4	8160	53.0	70	90.4	29.1			
"	"					50	66.2	32.4	9.5	71.0	54.0
"	"					70	89.2	27.4			

kungen: Kaltbiegeproben nach Vornahme Lloyd's Register Biegewinkel 110°
Nr. 1789C 1794 1743C 1743F 1758D 1740D
risellhöte: 156 170 156 167 156 156

Augsburg, am 22.7. 1952 Unterschrift:

chrift an: Lloyd's Register D/Nr.:



Lloyd's Register Foundation