

DIV. PLANIFICACION (LABORATORIO)

Ensayos de Plegado No 6/968.-

Destino: B.T. "SAN JOSE" (YPF).-

Material: Chapas de acero soldadas a tope de 19 - 22 y 25 mm. de espesor, identificadas con sellos de Y.P.F. y P.N.M. obra A-68-30059 O.T. 857.-

Resultados:

Chapas soldadas de 19 mm. de espesor

Plegado sobre la cara: Satisfactorio.-

" " " raíz: "

Chapas soldadas de 22 mm. de espesor

Plegado sobre la cara: Satisfactorio.-

" " " raíz: "

Chapas soldadas de 25 mm. de espesor

Plegado sobre la cara: Satisfactorio.-

" " " raíz: Se registró una grieta de 5 mm. de longitud, en el borde de la probeta en la zona de transición entre el material de aporte y la chapa.-

BUENOS AIRES, 27 de marzo de 1968.-



Jorge Luis Lanza Motta
Capitan de Fragata (Comando en Jefe)
Jefe División Laboratorio

Francisco Castagnaro
Ing. Edo. y Mec. FRANCISCO CASTAGNARO
Jefe de Estudios y Proyectos (Mant.)
Comando en Jefe División Laboratorio



© 2021
013278-013283-0065

Lloyd's Register
Foundation