A.N.B.A.	ANALISIS QUIMICO DE ALEACIONES				
MATERIAL	Acero (chapa de 19 mm.).-		FECHA	13	3	69
PROCEDENCIA	B.T. "SAN JOSE" (YPF)	DESTINO	B.T. SAN JOSE (YPF)		
BOL. FED. DE ANALISIS Nº	149/68.- Obra A-68-30056 O.T. 66[illegible].-				

CARBONO TOTAL	0,40 %
SILICIO	
MANGANESO	0,57 %
AZUFRE	0,02 %
FOSFORO	0,03 %
COBRE	
NIQUEL	
CROMO	
VANADIO	
TUNGSTENO	
MOLIBDENO	
COBALTO	
ESTAÑO	
ANTIMONIO	
PLOMO	
HIERRO	
ALUMINIO	
ZINC	

OBSERVACIONES	Corresponde a un S A E 1040.-

Ing. Nav. y Mec. FRANCISCO CASTAGNARO
JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (INANT.)

FIRMA | ACLARACION FIRMA

Imp 82

© 2021 Lloyd's Register Foundation
013278-013283-0066