A.N.B.A.	ANALISIS QUIMICO DE ALEACIONES			
MATERIAL	Acero de 22 mm. (chapa)	FECHA	13	3	68
PROCEDENCIA	B.T. "SAN JOSE" (YPF)	DESTINO	B.T. "SAN JOSE" (YPF)	
SOL. PED. DE ANALISIS Nº	50/68.- Obra A-68-30056 O.T. 667			
CARBONO TOTAL	0,37 %			
SILICIO				
MANGANESO	0,65 %			
AZUFRE	0,02 %			
FOSFORO	0,03 %			
COBRE				
NIQUEL				
CROMO				
VANADIO				
TUNGSTENO				
MOLIBDENO				
COBALTO				
ESTAÑO				
ANTIMONIO				
PLOMO				
HIERRO				
ALUMINIO				
ZINC				

OBSERVACIONES: Corresponde a un S A E 1040.-

Ing. Met. y Mec. FRANCISCO [illegible] NAVARRO
JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (INTINT.)
COMITE EJECUTIVO DE INVESTIGACION

FIRMA | ACLARACION FIRMA

Imp. U2

© 2021 Lloyd's Register Foundation