

Auftrag an mechanische Prüfanstalt B 14

Abt.

Auftr. Nr.

lfid. Nr.

530/2

Beifolgend: 3 Probestäbe zu Zerreißproben v. 3 Längenproben

[illegible]

Werk Augsburg, den

193

Unterschrift:

1000

Ergebnisse der Zerreißproben

Stab- Bezeich- nung	Stabquerschnitt		Streckgrenze		Bruchgrenze		Dehnung			Einschnürung		
	Ab- messung mm	Flächen- inhalt mm ²	Belastung		Belastung		Mefilänge			Ab- messung mm	Flächen- inhalt mm ²	%
			Gesamt kg	kg/mm ²	Gesamt kg	kg/mm ²	vorher mm	nachher mm	%			
FF4/1	22,3 x 14,4	321,1	12100	37,7	15700	48,9						
" 1/2	22,3 x 14,4	321,1	12000	37,4	15650	48,9						
" 1/0	14,05	113,0	3340	29,6	4960	43,8	120,0	148,0	23,3%	75	44,7	60,9
FF4/5												

Die eingelebte Biegeprobe FF4/5 zeigte im Bruch ein feinkörniges, schneiges Gefüge.

Die eingekerkelte Biegeprobe FF45 zeigte im Bruch ein feinkörniges, schneiges Gefüge.

Bemerkungen: Biegeprobe FF 4/5 Biege winkel 180° ; ohne Anriß
" 4/4 " 180° ; " "


Werk Augsburg, am

1938

Unterschrift

Durchschrift an:

George Ray. G. Lapping.



Lloyd's Register
Foundation

W103 -0159