

# Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft in Witkowitz.



Wir bescheinigen hierdurch, dass das unten angeführte Material aus Siemens-Martin-Stahl gewalzt und dasjenige ist, welches in Gegenwart des Inspektors in Übereinstimmung mit den

Vorschriften des Lloyd's Register befriedigend erprobt worden ist.

material has been tested in accordance with the requirements of Lloyd's Register for boiler quality, with satisfactory results.

File: Elongation: Bends:

47 kg  
50 kg

23%  
20%

good  
good.

13.7.28. P. Kerschner.

Komm. No. 2 5 2 5 1 7/W-10

Vitkovické horní a hutní těžišstvo  
ocelárna a válcovna

Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft  
Stahl- und Walzwerksanlage.

*Ing. Mohr*

Gardiner Barugh & Jones Ltd., Hull

*for Ch. Holmes, Hull, B. 4330.*  
1350

## Schiffskesselbleche

nach den Vorschriften und mit Test des British Lloyds Register

Signo Stück Länge Breite Stärke Gewicht Walzstück Charge

### Bleche mit 41 - 47 kg Festigkeit und 23 % Dehnung

2	1	laut Skizze I	23.81	2474	358	6293
3	1	" " II	23.02	2393	9798	6258
4	2	3270 2375	20.64	2516	791	6369
	1	" "	"	1258	793	"
4	1	laut Skizze III	30.16	1236	9810	6258
	1	" "	"	1236	9812	"
6	1	2413 1600	22.22	673	9830	"
	1	" "	"	674	9832	"
7	2	" "	18.26	1107	7896	6157
8	1	2997 1346	22.22	704	7894	"
9	1	" "	18.26	578	789	6369
10	1	4407 889	19.05	585	26	6273
	1	" "	"	586	785	6369
11	2	2108	18.26	537	9818	6258
12	1	5791	19.05	770	135	6293
13	1	1473	"	196	9822	6258
17	2	1168 241	"	84	9824	6293
18	2	914 813	"	222	139	6293

### Bleche mit 44 - 50 kg Festigkeit und 20 % Dehnung

1	2	6782 3042	32.54	5269	322	6215
	1	" "	"	5269	320	"
14	2	3042 490	25.4	594	54	6275
15	2	2737	28.57	602	8910	6215
16	1	864 699	32.54	154	489	6342
19	16	1004 356	22.22	998	8912	6215
20	4	1004 381	22.22	267	485	6342

Zusammen: 50 Stück Bleche im Gewichte von 30982 kg

W11970138