

núm. 302-1003

# ALTOS HORNOS DE VIZCAYA

BAS á la tracción practicadas con materiales de la Fábrica de

*Sestao*

con destino á

*los Srs*

de «El Nervión»-7.529

Modelo 162-B

Número de la muestra	Designación de la muestra	SINTESIS DE QUE SE HACE LA PRUEBA		DIMENSIONES			CARGA SOPORTADA		CARGA POR m/m <sup>2</sup>		Distancia entre los puntos de alargamiento	ALARGAMIENTO POR CIENTO		Carga media de las pruebas del Lote	Alargamiento medio de las pruebas del Lote	ANÁLISIS QUÍMICO	
		L	T	Ancho	Grueso	Sección 2	Inicial	A la rotura	Inicial	A la rotura		Bajo la carga inicial	Bajo la carga de rotura			C	M
1	<i>Placa de 18</i>			30	18.1	543		24.170		44.5	200		28.0				
2	<i>" 12</i>			30	13.2	376		17.430		44.0	4		27.5				
3	<i>" 15</i>			30	15.2	456		20.520		45.0	4		28.0				
4	<i>" 16</i>			30	16.1	483		21.690		44.8	"		27.0				
5	<i>" 17</i>			30	17.2	516		22.710		44.0	"		27.5				
6	<i>" 19</i>			30	19	570		27.970		44.5	"		27.0				

POR ALTOS HORNOS DE VIZCAYA  
Ex Jefe Administrativo,

*[Signature]*

Conforme con las presentes pruebas de recepción, puede expedirse el material que á las mismas se refiere.

Fábrica de *Sestao* á de

© 2021

de 19

Lloyd's Register  
Foundation

LONDON